

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Vernice protettiva a base di resine sintetiche, cariche minerali attive, pigmenti alluminio in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Verniciatura di membrane bitume-polimero e manti bituminosi di coperture in genere con funzione di protezione da raggi ultravioletti.

PRESTAZIONI

- Potere riflettente dei raggi ultravioletti.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine.
- Facilità di posa.

OSSERVAZIONI

- Applicare ICOALL a temperature comprese tra + 5°C e + 40°C.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICOALL in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, mescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo nel contenitore (evitare l'uso di apparecchi elettrici).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare ICOALL in due strati con un consumo complessivo di circa 250gr/m².

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso specifico	0,95 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	42,5 (± 2%)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	12 (± 1)	secondi
Temperatura d'applicazione	5 ÷ 40	°C
Essiccazione completa a 23°C±3°C	30 (per strato)	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,125	kg/m ²
Resa	4	m ² /kg
Spessore del film essiccato	0,110 (x consumo di 0,250 kg/m ²)	mm
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	metallico alluminio	
Conservabilità in magazzino (shelf life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

Fraasi di rischio	R	10, 20/21, 37, 38
Consigli di prudenza	S	2, 7, 23, 36/37, 43/a
Simboli	Xn (nocivo) F (infiammabile)	

TRASPORTO

- Codice Doganale: **3208** Pitture e vernici a base di polimeri sintetici disperse o disciolti in un mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded or dissolved in a no-aqueous medium).
- Trasporto su terra ADR-RID: UN n.: **1263** Denominazione: **PITTURE (Paints)** Classe: **3** Etichetta: **3**
Codice di Classificazione: **F1** Gruppo d'imballaggio: **III**

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da litri 1 - 4 - 10 - 18 - 24.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBITITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



