

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Vernice protettiva acrilica a base di resine sintetiche, cariche minerali e pigmenti inorganici in emulsione acquosa.

## PROGETTI D'IMPIEGO

- Protezione e colorazione di manti bituminosi e di membrane bitume-polimero.
- Protezione e colorazione di opere murarie grezze e intonacate.
- Protezione e colorazione di prefabbricati in cemento.

## PRESTAZIONI

- Prodotto ecologico, esente da sostanze nocive e sicuro per le operazioni di posa in opera.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine.
- Facilità di posa.
- Stabilità delle colorazioni nel tempo.

## OSSERVAZIONI

- Non applicare su superfici ove possano verificarsi ristagni d'acqua.
- Applicare ICOPROT a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con ICOPROT in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare ed asportare vernici protettive in fase di distacco.
- Applicare su supporti asciutti.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare ICOPROT in almeno 2 strati con un consumo minimo complessivo di 400 gr/m<sup>2</sup>.
- Su superfici porose è preferibile primerizzare con ICOPROT diluito con il 15 ÷ 20 % di acqua.

## METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,40 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	57 (± 2%)	%
Viscosità tazza Ford Ø 8 mm	12 (± 1)	secondi
Essiccazione fuori polvere a 23°C (±3°C)	20	minuti
Essiccazione completa a 23°C (±3°C)	60	minuti
Strati prescritti	2	n°
Consumo per strato	0,200	kg/m <sup>2</sup>
Resa	2,5	m <sup>2</sup> /kg
Spessore del film essiccato	0,16 (x 400 gr/m <sup>2</sup> )	mm
Diluizione	Pronto all'uso (max. con 5% di acqua)	
Colore	Grigio Rosso Marrone Bianco Verde	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	Anno

## CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

## NORME DI SICUREZZA

Il prodotto <b>non è</b>	infiammabile, pericoloso
Fraasi di rischio	non soggetto
Consigli di prudenza	non soggetto
Simboli	non soggetto

## TRASPORTO

- Trasporto su strada ADR-RID: Non soggetto.
- Codice Doganale: **3209** Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

## MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- ICOPROT teme il gelo, stoccare pertanto le confezioni a temperature superiori a 0°C.

## IMBALLO

- Contenitori in PE-PP da litri 1 - 4 - 8 - 16.

**Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> [info@icobititalia.com](mailto:info@icobititalia.com)**

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell' idoneità del prodotto all'impiego previsto.



